

新製品

ワロンシート® 抗菌・抗ウイルスタイプ ワロンプレート® 抗菌・抗ウイルスタイプ

無意識に触れる場所にもウイルス対策。清潔・衛生的な環境づくりに安心をプラス。



写真はイメージです。



ISO 21702
抗ウイルス加工
無機抗ウイルス加工剤・
表面層・コーティング
JP0613260X0001A

製品上の特定ウイルスの数を
減少させます





ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・
表面層・コーティング
JP0123260A0001Q

SIAA認証を受けた 抗ウイルス加工・抗菌加工製品

- ・SIAAマークは、抗ウイルスはISO21702法により、抗菌はISO 22196法に評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・SIAAの安全性基準に適合しています。
- ・本製品は医薬品ではありません。
- ・すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。

■ 抗ウイルス性試験



- 試験方法: ISO 21702
- 試験ウイルス: ウイルスA(エンベロップあり)、ウイルスB(エンベロップなし)
- 試験機関: 一般財団法人ボーケン品質評価機構


※PFU (Plaque-forming unit): プラーク法により測定したウイルス数の指標。
 ※薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルスA、Bと記載しております。
 ※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
 ※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。

■ ワロンシート® 抗菌・抗ウイルスタイプ **NEW**

C-2

雲竜


[0.2mm]



C-52

無地

[0.2mm]




■ ワロンプレート® 抗菌・抗ウイルスタイプ **NEW**

C-2

雲竜


[1.0mm]
[1.5mm]
[2.0mm]



C-52

無地

[1.0mm]
[1.5mm]
[2.0mm]



○掲載写真は柄領域が一部の為、柄領域全体の見え方と違いが生じることもございます。

○掲載写真の柄は、天地が製品の長手方向となります。 ※掲載している製品及び写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。



ワロン

抗菌・抗ウイルスタイプの特長

特長
1

抗菌・抗ウイルス性

SIAA (抗菌製品技術協議会) マークを取得、製品上の特定のウイルス数を減少。

特長
2

水拭き可能

消毒液*で表面の拭き掃除可能。和紙の風合いはそのままに、抗菌・抗ウイルス効果は持続。

*アルコールや次亜塩素酸ナトリウム液。用法容量に従い希釈してください。

特長
3

軽量でも優れた耐久性

和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネート。破れにくさ、割れにくさを実現。ワーロンプレートは同じ厚みのガラス使用の約半分の軽さ。

特長
4

防災製品認定品


従来のワーロンシート、ワーロンプレートと同様に防災製品認定品。燃えにくく、より安心な環境を提供。

こんな用途に /



飲食店 パーテーション

店舗の雰囲気を変えずにウイルス対策



宿泊施設 間仕切り

多数の方が利用する空間に安心を提供



医療・福祉施設 障子

細やかなケアが必要な現場でも安心をプラス

写真は全てイメージです。

ワーロンシート 抗菌・抗ウイルスタイプ

■規格



品番	呼称厚み (mm)	有効サイズ (mm)・設計価格			元払発送単位			光線透過率 (%) ※1	UVカット率 (%) ※2
		930×1850	930×2150	930×2450	930×1850	930×2150	930×2450		
C-2	0.2	2,950円/枚	3,450円/枚	4,000円/枚	30枚	25枚	20枚	57	92
C-52								42	99

※施工についてはワーロンシート専用両面テープをご使用ください。

ワーロンプレート 抗菌・抗ウイルスタイプ

■規格



品番	呼称厚み (mm)	有効サイズ (mm)・設計価格		元払発送単位		光線透過率 (%) ※1	UVカット率 (%) ※2
		930×1850	930×2040	930×1850	930×2040		
C-2	1.0	8,750円/枚	9,850円/枚	20枚		53	99
	1.5	13,150円/枚	14,900円/枚	16枚		47	
	2.0	17,300円/枚	19,400円/枚	10枚		44	
C-52	1.0	8,750円/枚	9,850円/枚	20枚		36	99
	1.5	13,150円/枚	14,900円/枚	16枚		34	
	2.0	17,300円/枚	19,400円/枚	10枚		31	

※1. 光線透過率 / 測定条件: JIS K 7361-1 (測定箇所により多少の誤差がありますので参考値としてお考えください。)

※2. UVカット率 / JIS L 1925 (測定箇所により多少の誤差がございますので参考値としてお考えください。)

○ワーロンシート抗菌・抗ウイルスタイプと木部との接着には、ワーロンシート専用両面テープをご使用ください。

○製品説明、引張・破裂試験測定値につきましてはカタログをご参照ください。

2022.11.01

